



www.tegral.fr

**SABLES ET GRAVIERS - TRANSPORTS - RECYCLAGE  
FABRICATION D'ENROBÉS - DE GNT - DE GRAVE CIMENT**

SAS au capital de 1 337 930 €  
Route de Bantzenheim - BP 10063  
68392 BALDERSHEIM CEDEX  
Tél 03 89 56 52 88  
Fax 03 89 56 46 58

Banque Populaire FR 76 14707508287021483337806  
BNP Paribas Mulhouse  
IBAN 30004 00440 00020613041 76  
CIC Colmar IBAN 30087 33080 00020036601 24  
RCS Mulhouse 73 B 55  
SIRET 786 503 847 00018 - APE 0812Z  
N° TVA FR 36 786 503 847



**BÉTONS - MORTIERS - CHAPES - ENDUITS - EN SILOS - EN BIG BAGS - EN SACS**

AR00270 – v4 du 01/02/2019

## TEGRAL ENDUIT MIXTE GRIS 1605 - D1mm

Silo	-	Big bag	AR00270	Sac 30kg	AR00211
------	---	---------	---------	----------	---------

### Description du produit

**TEGRAL ENDUIT MIXTE GRIS 1605** est un enduit à base de chaux hydraulique naturelle, de ciment et d'hydrofuge, formulé suivant la norme NF EN 998-1 aussi bien en extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments.

### Utilisation

**TEGRAL ENDUIT MIXTE GRIS 1605** à base de chaux-ciment est conçu pour l'exécution d'enduit, telle que défini dans le DTU 26-1, sur des supports comme la brique, le béton, la pierre ainsi que pour la réalisation de joints.

### Recommandations de pose

- Respecter les températures de pose  $\geq 5^{\circ}\text{C}$  et  $\leq 30^{\circ}\text{C}$ .
- Travaux à effectuer suivant les règles de l'art.
- Ne pas utiliser sur support Rt1 (béton cellulaire).

### Données techniques

Déclaration de performances **N° dop : AR00270.**

Granularité : 0/1 mm.

Réaction au feu : A1.

Arrachement  $> 0,08 \text{ Nmm}^2$ .

Classe de compression : CSII.

Classe d'absorption d'eau : W2.

### Rendement

Consommation 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.

1 tonne d'enduit sec donne environ 770 litres d'enduit frais.

### Mise en œuvre

**TEGRAL ENDUIT MIXTE GRIS 1605** peut être gâché soit manuellement, dans une bétonnière, par malaxeur ou tout type de machine à projeter.

Le dosage d'eau préconisé est de 7 litres d'eau par sac de 30 kg.

Appliquer une couche d'une épaisseur de 10 mm à 15 mm.

### Conditionnement

En sac papier de 30 kg à raison de 42 sacs par palette.

En big bag de 1 200 kg sur palette.

### Conditions d'utilisation

La température d'application doit être comprise entre 5°C et 35°C.

L'eau pour la fabrication du béton doit être potable.

### Stockage

En sac, stocké dans son emballage d'origine, dans un endroit sec à l'abri de l'humidité sur palette, le mortier est à utiliser au plus tard 12 mois après la date de fabrication (voir date sur le sac) et 6 mois en big bag.



TEGRAL SAS  
Route de Bantzenheim BP 10063  
(F) - 68390 BALDERSHEIM  
TEL +33 3 89 56 52 88 FAX +33 3 89 56 46 58 <http://www.tegral.fr>  
(13)



USINE : TEGRAL - BALDERSHEIM

EN 998-1

Mortier d'enduit extérieur d'usage courant (GP)

Réaction au feu (classe)	Classe A1
Absorption d'eau (classe)	W2
Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu$ (Valeur tabulée tableau A12 de EN 1745:2012)	5/20
Adhérence (N/mm <sup>2</sup> et mode de rupture (FP) A, B ou C)	$\geq 0.08$ N/mm <sup>2</sup> (A, B, C)
Conductivité thermique/masse volumique (Valeur tabulée tableau A12 de EN 1745:2012)	0.45 W/(m•K) pour P=50% 0.49 W/(m•K) pour P=90%
Résistance en compression (Catégorie)	CS II
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Résistant
Substances dangereuses	PND*
PND* = Performances Non Déterminées	



<b>DANGER</b>  	<b>Mélange contenant du ciment gris</b>
	<b>Mentions de danger :</b> H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H335 Peut irriter les voies respiratoires. <b>Conseils de prudence :</b> P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition l'emballage. P102 Tenir hors de la portée des enfants. P103 Lire l'étiquette avant utilisation. P261 Eviter de respirer les poussières : porter un masque de protection. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux /du visage. P305 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : P351 Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. P338 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P302 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : P352 Laver abondamment à l'eau et au savon. P501 Evacuer le contenu et l'emballage dans un centre de traitement.
<b>TEGRAL S.A.S</b> Route de Bantzenheim F-68390 BALDERSHEIM Tél 03 89 56 52 88	<b>Pauvre en chromate selon réglementation 2003/53/EG</b>