

**D7 - LISTE DES FORMULES DE BETON BITUMINEUX - MARQUAGE** 

Dénomination enrobés							Validité			Composition										
Code unique + DoP	DoP Indice date	Réf interne	Commerciale	Européenne	type / classe	Norme	Date étude	Niv. étude	Date de validité	Granulats TEGRAL BALDERSHEIM					Liant			Additif		
										0/4C	2/4CL	4/6C	6/10C	10/14C	Type	Vsi	%	PPC	Type	%
AR00023	Indice 2 03/2016	50	SE 0/6	EB 6 rou 50/70	-	EN 13108-1	janv-15	1	janv-20	X		X			50/70	-	6,10	6,5		
AR00024	Indice 2 03/2016	75	SE 0/6	EB 6 rou 50/70 rouge	-	EN 13108-1	janv-15	1*	janv-20	X		X			50/70	-	6,10	6,5	Oxydes de fer	*
AR00025	Indice 2 03/2016	21	BBSG2 0/10	EB 10 rou/liai 50/70	classe 2	EN 13108-1	janv-15	2	janv-20	X		X	X		50/70		5,21	5,5		
AR00255	Indice 1 03/2017	77	BBSG2 0/10	EB 10 rou/liai 50/70 rouge	classe 2	EN 13108-1	janv-17	2	févr-22	X		X	X		50/70		5,21	5,5	Oxydes de fer	*
AR00495	Indice 2 03/2016	23	BBSG2 0/10	EB 10 rou/liai 35/50	classe3	EN 13108-1	janv-15	2	janv-20	X		X	X		35/50		5,21	5,5		
AR00026	Indice 2 03/2016	76	BBCS 0/10	EB 10 rou/liai 50/70 rouge	type2	EN 13108-1	janv-15	1*	janv-20	X	X	X	X		50/70		5,66	6	Oxydes de fer	*
AR00027	Indice 2 03/2016	20	BBCS 0/10	EB 10 rou/liai 50/70	type2	EN 13108-1	janv-15	1	janv-20	X	X	X	X		50/70		5,66	6		
AR00028	Indice 1 10/2016	3	BBSG2 0/14	EB 14 rou/liai 50/70	classe 2	EN 13108-1	oct-16	2	oct-21	X		X	X	X	50/70		5,39	5,7		
AR00500	Indice 2 03/2016	7	GB 0/14	EB 14 Assise 50/70	classe3	EN 13108-1	janv-15	2	janv-20	X	X	X	X	X	50/70		4,49	4,7		
AR00029	Indice 2 03/2016	6	GB 0/14	EB 14 Assise 35/50	classe 3	EN 13108-1	janv-15	2	janv-20	X	X	X	X	X	35/50		4,49	4,7		

\* colorant 2x25kg pour 1.5 tonne

 classe 2 P<sub>7,5</sub> Classe 3 P<sub>10</sub>

BBCS: 0/10 Type 2 - 0/14 type 3

BBSG1 discontinu - BBSG2 continu