



SABLES ET GRAVIERS - TRANSPORTS - RECYCLAGE  
FABRICATION D'ENROBÉS - DE G.R.H. ET GRAVE CIMENT  
SAS au capital de 3 527 270 €  
Route de Bantzenheim - B.P. 10063  
68392 BALDERSHEIM CEDEX  
☎ 03 89 56 52 88  
Fax 03 89 56 46 58  
www.tegral.fr  
MORTIERS - BÉTONS - CHAPES - CREPIS - EN SILOS - EN SACS - EN BIG-BAGS



## DECLARATION DES PERFORMANCES

Selon le Règlement Produits de Construction (UE) 305/2011

**N° DoP : AR00500**

**SITE DE PRODUCTION : (F)-68390 BALDERSHEIM**

<b>Coordonnées du producteur :</b>	<b>CENTRALE D' ENROBÉS TEGRAL Route de Bantzenheim BP 63 (F) - 68390 BALDERSHEIM TEL +33 3 89 56 52 88 FAX +33 3 89 56 46 58</b>
------------------------------------	--

<b>Evaluation et vérification de la constance des performances :</b> <b>Système 2+</b>
---

<b>Certificat CE 2+</b> <b>1701-CPR-C10-01109</b>
--

Code d'identification unique	Identification commerciale du produit	Identification Européenne du produit	Usages prévus	Performances déclarées
			NF EN 13108-1 (a)	
AR00500	GB 0/14	EB 14 Assise 50/70	X	Voir documents joints <sup>(1)</sup> .

(a) NF EN 13108-1 – Mélange bitumeux
--------------------------------------

L'organisme notifié **LQMS Sarl** n° 1701 a délivré un certificat de conformité du contrôle de la production en usine selon le système 2+, en s'appuyant sur l'inspection initiale du site de production et du contrôle de la production en usine et ainsi que sur la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine. Nous déclarons que les performances du produit référencé ci-dessus sont conformes à celles déclarées et indiquées sur l'étiquette CE <sup>(1)</sup>.  
La présente déclaration des performances est établie sous notre seule responsabilité.

Fait à Baldersheim le 01/06/2020

**BOLTZ Jean François – DIRECTEUR GENERAL**

Code d'identification unique **AR00500**

CENTRALE D'ENROBAGE  
Route de Bantzenheim  
68390 BALDERSHEIM  
Tél.: 03 89 56 52 88 - Fax: 03 89 56 46 58



Année d'apposition du marquage: 2010

**EN 13 108-1 Enrobés bitumineux pour routes et autres zones de circulation**

**EB 14 assise 50/70 - GB 0/14 Classe 3**

Exigences générales et empiriques

Caractéristiques	Catégories/ Valeurs	Normes	Unités
Référence interne de fabrication de l'enrobé:	<b>FORMULE F7</b>		
Epaisseur moyenne d'utilisation	<b>8 à 14 cm</b>		
Pourcentage minimal de vides	-	12697-31	%
pourcentage maximal de vides	<i>V max 10</i>	12697-31	%
Sensibilité à l'eau	<i>ITSR<sub>70</sub></i>	NFP98-251-1	%
Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons	APD		
Comportement au feu	Euroclasse Cf1		
Température du mélange	125 à 180		
Teneur en liant	TLmin 4.2 ( ≥4.2% )		%
Granularité: passant de :			
31.5mm	100		%
20mm	100		%
16mm	100		%
14mm	96		%
12.5mm	90		%
10mm	78		%
8mm	66		%
6.3mm	58		%
4mm	46		%
2mm	29		%
0.5mm	14		%
0.25mm	11		%
0.063mm	5,9		%
Module de rigidité minimal	APD		
Module de rigidité maximal	APD		
Résistance aux déformations permanentes:			
-grand modele : pourcentage de profondeur d'ornierage	<i>P<sub>10</sub></i>		%
-petit modele : pente d'ornierage			
-petit modele : pourcentage de profondeur d'ornierage			
Résistance aux déformations permanentes essai de traction-compression	APD		
Résistance à la fatigue	APD		
Substances dangereuses	Valeurs seuil en vigueur sur le lieu d'utilisation: Ces enrobés ne contiennent pas de substances dangereuses au sens de la réglementation applicable en France à la date de la rédaction de ce présent document.		