

D7 - LISTE DES FORMULES DE BETON BITUMINEUX SOUMISE AU MARQUAGE



Dénomination enrobés							Validité			Composition											
Code unique + DoP	DoP Indice date	Réf interne	Commerciale	Européenne	type / classe	Norme	Date étude	Niv. étude	Date de validité	Granulats TEGRAL BALDERSHEIM					Liant				Additif		
										0/4C	2/4CL	4/6C	6/10C	10/14C	Type	Vsi	%	PPC	Type	%	
AR00023	Indice 3 03/2020	50	SE 0/6	EB 6 rou 50/70	-	EN 13108-1	févr-20	1	févr-25	X		X			50/70	-	6,02	6,4		Oxydes de fer*	3,33
AR00024		75		EB 6 rou 50/70 rouge																	
AR00025	Indice 3 03/2020	21	BBSG2 0/10	EB 10 rou/liai 50/70	classe 2	EN 13108-1	févr-20	2	févr-25	X		X	X		50/70		5,21	5,5		Oxydes de fer*	3,33
AR00255		77		EB 10 rou/liai 50/70 rouge																	
AR00495	Indice 3 03/2020	23	BBSG2 0/10	EB 10 rou/liai 35/50	classe3	EN 13108-1	févr-20	2	févr-25	X		X	X		35/50		5,21	5,5			
AR00027	Indice 3 03/2020	20	BBCS 0/10	EB 10 rou/liai 50/70	type2	EN 13108-1	févr-20	1	févr-25	X	X	X	X		50/70		5,66	6		Oxydes de fer*	3,33
AR00026		76		EB 10 rou/liai 50/70 rouge																	
AR00028	Indice 1 10/2016	3	BBSG2 0/14	EB 14 rou/liai 50/70	classe 2	EN 13108-1	oct-16	2	oct-21	X		X	X	X	50/70		5,39	5,7			
AR00500	Indice 3 06/2020	7	GB 0/14	EB 14 Assise 50/70	classe3	EN 13108-1	févr-20	2	févr-25	X	X	X	X	X	50/70		4,49	4,7			
AR00029	Indice3 06/2020	6	GB 0/14	EB 14 Assise 35/50	classe 3	EN 13108-1	févr-20	2	févr-25	X	X	X	X	X	35/50		4,49	4,7			

LES ETUDES DE FORMULATION AVEC OU SANS COLORANT SONT IDENTIQUES

BBSG1 = discontinu - BBSG2 = continu // BBCS 0/10 = Type 2 et BBCS 0/14 = type 3 // classe 2 = P7.5 et Classe 3 = P10 // * colorant 2x25kg pour 1.5 tonne