

## D7 - LISTE DES FORMULES DE BETON BITUMINEUX



Dénomination enrobés							Validité			Composition									
Code unique + DoP	DoP Indice date	Réf interne	Commerciale	Européenne	type / classe	Norme	Date étude	Niv. étude	Date de validité	Granulats TEGRAL BALDERSHEIM					Liant			Additif	
										0/4C	2/4CL	4/6C	6/10C	10/14C	Type	Vsi	%	Type	%

LES ETUDES DE FORMULATION AVEC OU SANS COLORANT SONT IDENTIQUES

BBSG1 = discontinu - BBSG2 = continu // BBS 0/10 = Type 2 et BBS 0/14 = type 3 // classe 2 = P7.5 et Classe 3 = P10 // \* colorant 2x25kg pour 1.5 tonne

AR00025	Indice 3 03/2020	21	BBSG2 0/10	EB 10 rou/liai 50/70	classe 2 P <sub>7,5</sub>	EN 13108-1	févr-20	2	févr-25	X		X	X		50/70	5,2	Oxydes de fer*	3,33
AR00255		77		EB 10 rou/liai 50/70 rouge														

AR00495	Indice 3 03/2020	23	BBSG2 0/10	EB 10 rou/liai 35/50	classe 3 P <sub>10</sub>	EN 13108-1	févr-20	2	févr-25	X		X	X		35/50	5,2		
---------	---------------------	----	------------	----------------------	-----------------------------	------------	---------	---	---------	---	--	---	---	--	-------	-----	--	--

AR00027	Indice 3 03/2020	20	BBS 0/10	EB 10 rou/liai 50/70	classe 2 P <sub>7,5</sub>	EN 13108-1	févr-20	1	févr-25	X	X	X	X		50/70	5,7	Oxydes de fer*	3,33
AR00026		76		EB 10 rou/liai 50/70 rouge														

AR00028	Indice 1 10/2016	3	BBSG2 0/14	EB 14 rou/liai 50/70	classe 2 P <sub>7,5</sub>	EN 13108-1	oct-16	2	oct-21	X		X	X	X	50/70	5,4		
---------	---------------------	---	------------	----------------------	------------------------------	------------	--------	---	--------	---	--	---	---	---	-------	-----	--	--

AR00500	Indice 3 06/2020	7	GB 0/14	EB 14 Assise 50/70	classe 3 P <sub>10</sub>	EN 13108-1	févr-20	2	févr-25	X	X	X	X	X	50/70	4,5		
AR00029		6		EB 14 Assise 35/50														



ENROBES POSE MANUELLE POUR ALLEES PIETONNES ET TROTTOIRS

AR00023	Indice 3 03/2020	50	TEGRAL ENROBE FIN 0/6	Allées piétonnes et trottoirs	EN 13108-1	févr-20	1	févr-25	X		X			50/70	-	6,1	Oxydes de fer*	3,33
AR00024		75																