



SABLES ET GRAVIERS - TRANSPORTS - RECYCLAGE  
FABRICATION D'ENROBÉS - DE G.R.H. ET GRAVE CIMENT

SAS au capital de 3 527 270 €  
Route de Bantzenheim - B.P. 10063  
68392 BALDERSHEIM CEDEX

☎ 03 89 56 52 88

Fax 03 89 56 46 58

www.tegral.fr

MORTIERS - BETONS - CHAPES - CREPIS - EN SILOS - EN SACS - EN BIG-BAGS

B.N.P. Paribas Mulhouse  
Banque Populaire Mulhouse  
C.C.P. Strasbourg 1416.37 F

R.C.S. Mulhouse 73 B 255  
SIRET 786 503 947 00018 - APE 0812Z  
N°TVA: FR 36 786 503 947



## DECLARATION DES PERFORMANCES

Selon le Règlement Produits de Construction (UE) 305/2011

N° Dop : AR00023

SITE DE PRODUCTION : (F)-68390 BALDERSHEIM

Coordonnées du producteur :	<b>CENTRALE D'ENROBÉS TEGRAL Route de Bantzenheim BP 63 (F) - 68390 BALDERSHEIM TEL +33 3 89 56 52 88 FAX +33 3 89 56 46 58</b>
-----------------------------	---

<b>Evaluation et vérification de la constance des performances :</b> Système 2+
--

<b>Certificat CE 2+</b> 1701-CPR-C10-01109
---

Code d'identification unique	Identification commerciale du produit	Identification Européenne du produit	Usages prévus	Performances déclarées
			NF EN 13108-1 (a)	
AR00023	TEGRAL ENROBE FIN 0/6	Pour trottoirs et allées piétonnes	X	Voir documents joints <sup>(1)</sup> .

(a) NF EN 13108-1 – Mélange bitumeux

L'organisme notifié *LQMS Sarl* n° 1701 a délivré un certificat de conformité du contrôle de la production en usine selon le système 2+, en s'appuyant sur l'inspection initiale du site de production et du contrôle de la production en usine et ainsi que sur la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.

Nous déclarons que les performances du produit référencé ci-dessus sont conformes à celles déclarées et indiquées sur l'étiquette CE <sup>(1)</sup>.

La présente déclaration des performances est établie sous notre seule responsabilité.

Fait à Baldersheim le 01/03/2021

*BOLTZ Jean François – DIRECTEUR GENERAL*

Code d'identification unique **AR00023**

CENTRALE D'ENROBAGE  
Route de Bantzenheim  
68390 BALDERSHEIM  
Tél.: 03 89 56 52 88 - Fax: 03 89 56 46 58



Année d'apposition du marquage: **2010**

**EN 13 108-1 Enrobés bitumineux pour routes et autres zones de circulation**

**TEGRAL Enrobé fin 0/6 pour trottoirs et allées piétonnes**

Exigences générales et empiriques

Caractéristiques	Catégories/ Valeurs	Normes	Unités
Référence interne de fabrication de l'enrobé:	<b>FORMULE F50</b>		
Epaisseur moyenne d utilisation	<b>4 à 5 cm</b>		
Pourcentage minimal de vides	<i>V min 4</i>	12697-31	%
pourcentage maximal de vides	<i>V max 9</i>	12697-31	%
Sensibilité à l'eau	<i>ITSR<sub>80</sub></i>	NFP98-251-1	%
Résistance à l'abrasion par pneumatiques à crampons	APD		
Comportement au feu	Euroclasse Cfl		
Température du mélange	<b>125 à 180</b>		°C
Teneur en liant	TLmin 6,0		%
Granularité passant au tamis de :		NF13108-1	
31.5mm	-		%
20mm	-		%
16mm	-		%
14mm	-		%
12.5mm	100		%
10mm	100		%
8mm	100		%
6.3mm	97		%
4mm	64		%
2mm	34		%
0.5mm	22		%
0.25mm	16		%
0.063mm	8		%
Module de rigidité minimal	APD		
Module de rigidité maximal	APD		
Résistance aux déformations permanentes	APD		
-grand modele : pourcentage de profondeur d'ornierage	APD		
-petit modele : pente d'ornierage	APD		
-petit modele : pourcentage de profondeur d'ornierage	APD		
Résistance aux déformations permanentes essai de traction-compress	APD		
Résistance à la fatigue	APD		
Substances dangereuses	Valeurs seuil en vigueur sur le lieu d'utilisation: Ces enrobés ne contiennent pas de substances dangereuses au sens de la réglementation applicable en France à la date de la rédaction de ce présent document.		