

Producteur : TEGRAL SABLIERE DE BALDERSHEIM
Granulats : Gravier 10/14 Concassé Non Lavé
Alluvionnaire
Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 14

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Cat I sauf f III (01/01/2015)

	0.063	d/2 5	d 10	D 14	1.4D 20	2D 28	Cg	f	FI	W
Etendue e			10	10						
V.S.S.+U	1.3	6	25	95				1.80	19	
V.S.S.	1.0	5	20	90				1.50	15	
V.S.I.			10	80	98	100				
V.S.I.-U			5	75	97					

Partie informative

Résultats de production

du 22/06/21 au 28/09/21

	Date	Libellé Produit	0.063	5	10	14	20	28	Cg	f	FI	W
LABO-2125C05	22/06/2021	Gravier 10/14 Concassé Non Lavé	0.5	1	15	86	100	100		0.48		0.4
LABO-2126C05	29/06/2021	Gravier 10/14 Concassé Non Lavé	0.6	1	12	85	100	100		0.56		0.7
LABO-2127C05	06/07/2021	Gravier 10/14 Concassé Non Lavé	0.4	1	12	82	100	100	C90/1	0.42	6	0.6
LABO-2128C05	13/07/2021	Gravier 10/14 Concassé Non Lavé	0.4	1	13	86	100	100		0.36		0.6
LABO-2129C05	20/07/2021	Gravier 10/14 Concassé Non Lavé	0.4	1	12	85	100	100		0.36		0.6
LABO-2130C05	27/07/2021	Gravier 10/14 Concassé Non Lavé	0.6	1	13	87	100	100		0.63		0.5
LABO-2131C05	03/08/2021	Gravier 10/14 Concassé Non Lavé	0.6	1	14	88	100	100	C90/1	0.59	6	0.7
LABO-2132C05	10/08/2021	Gravier 10/14 Concassé Non Lavé	0.8	2	15	89	100	100		0.78		0.7
LABO-2133C05	17/08/2021	Gravier 10/14 Concassé Non Lavé	0.4	1	12	86	100	100		0.41		0.5
LABO-2134C05	24/08/2021	Gravier 10/14 Concassé Non Lavé	0.6	2	12	85	100	100		0.57		0.6
LABO-2135C05	31/08/2021	Gravier 10/14 Concassé Non Lavé	0.5	2	12	83	100	100		0.54		0.5
LABO-2136C05	07/09/2021	Gravier 10/14 Concassé Non Lavé	0.6	2	12	86	100	100	C90/1	0.57	6	0.6
LABO-2137C05	14/09/2021	Gravier 10/14 Concassé Non Lavé	0.6	3	17	87	100	100		0.63		0.6
LABO-2138C05	21/09/2021	Gravier 10/14 Concassé Non Lavé	0.7	3	15	86	100	100		0.67		0.4
LABO-2139C05	28/09/2021	Gravier 10/14 Concassé Non Lavé	0.6	1	12	86	100	100		0.59		0.3


Maximum	0.8	3	17	89	100	100	C90/1	0.78	6	0.7
NF+1.25xEcart-types	0.7	2	15	88	100	100		0.69		0.7
Moyenne Xf	0.5	1	13	86	100	100	C90/1	0.54	6	0.6
NF-1.25xEcart-types	0.4	1	11	84	100	100		0.40		0.4
Minimum	0.4	1	12	82	100	100	C90/1	0.36	6	0.3
Ecart-type	0.12	0.6	1.7	1.7	0.0	0.0	0.000	0.120	0.0	0.10
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	3	15	3	15
Coeff.de variation	21.83	40.47	13.04	2.01	0.00	0.00		21.83		23.03
Catégorie NF P 18545/08		I	I	I	I	I		III	I	

Producteur : TEGRAL SABLIERE DE BALDERSHEIM

Granulats : Gravier 10/14 Concassé Non Lavé

Alluvionnaire

Concassé



WTL11.04.13.361 (c) Arcade 1996,2018

LEGRAS
LE LABORATOIRE D. GIRARD
Route de Benzenheim
68390 BALDERSHEIM
Tél. 03 89 56 52 88
Fax 03 89 56 46 58