

REFERENCES ADMINISTRATIVES

Donneur d'ordre : **STROHMAIER FRANCE GBW**
68390 - BALDERSHEIM
Affaire : 630002163
CARRIERE DE REGUISHEIM
Demande : STROHMAIER - REGUISHEIM - Intrinsèques
Réf externe : Bdc en attente
Commentaires :

REFERENCES DU MATERIAU

Description : **Gravillon 4/8 Roulé**
Code produit : -
Origine : STROHMAIER FRANCE GBW - Sablière de Réguisheim
Nature : -
Réf externe échantillon : -
Date de prélèvement : **07/12/2021**
Lieu de prélèvement : **STROHMAIER FRANCE GBW - Sablière de Réguisheim**
Zone d'échantillonnage : -
Société : CLIENT
Prélevé par : -
Date de réception : 20/12/2021

Caractéristiques Mécaniques et Physiques

| Paramètre | Symbole | Norme | Résultats | |
|--|--------------|---------------------------|-------------|---|
| Coefficient Los Angeles | LA | NF EN 1097-2 §5 (04-2020) | 14 | * |
| Masse volumique en vrac de l'échantillon | pb (Mg/m3) | NF EN 1097-3 (08-1998) | 1,56 | |
| Masse volumique absolue | pa (Mg/m3) | NF EN 1097-6 §8 (01-2014) | 2,68 | * |
| Masse volumique réelle séchée à l'étuve | prd (Mg/m3) | NF EN 1097-6 §8 (01-2014) | 2,61 | * |
| Masse volumique réelle saturée surface sèche | pssd (Mg/m3) | NF EN 1097-6 §8 (01-2014) | 2,63 | * |
| Coefficient d'absorption d'eau après une immersion de 24 h | WA24 (%) | NF EN 1097-6 §8 (01-2014) | 1,0 | * |

Essai sous-traité ■ Résultats fournis par le client

L'accréditation COFRAC Essais atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation, repérés par *. (Accréditation N° 1-1076 portée disponible sur www.cofrac.fr).

Les rapports individuels d'essais mentionnés dans cette synthèse sont disponibles sur demande écrite du donneur d'ordre à tout moment. Les résultats et les rapports d'essais sont la propriété exclusive du demandeur. SIGMA BETON s'interdit leur communication à des tiers sauf autorisation écrite. Toute utilisation commerciale du nom SIGMA BETON ou des résultats est soumise à l'accord préalable de SIGMA BETON. La reproduction de ce rapport d'essai(s) n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les essais dont les résultats figurent ci-dessus ont été exécutés conformément aux normes d'essais ou modes opératoires définis avec le donneur d'ordre sauf indication contraire en observation. Les essais faisant l'objet du présent rapport portent sur un échantillon prélevé dans certaines conditions. Leur représentativité est liée à celle de l'échantillon et ne peut être étendue à l'ensemble de la production ou de la fourniture.