

**Producteur : TEGRAL SABLIERE DE BALDERSHEIM**  
**Granulats : Sable 0/4 Concassé Non Lavé**  
Alluvionnaire  
Concassé

**Partie normative**

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

0      4

Norme NFP 18-545 Article 8 - EN 13043

Cat a (01/06/2013)

	du 15/03/22 au 21/06/22										Ecs	FM	MB	W			
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2	D	1.4D	2D	2					4	5.6	8
Etendue e	6	10	10	20	20	20	10										
V.S.S.+U	13.0			46	61	81	100									2.50	
V.S.S.	12.0	20	30	45	60	80	99									2.00	
V.S.I.	6.0	10	15	25	40	60	89	98	100								
V.S.I.-U	5.0			24	39	59	88	97	100								

**Partie informative**

*Résultats de production*

du 15/03/22 au 21/06/22

	Date	Libellé Produit	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Ecs	FM	MB	W
LABO-2211C01	15/03/2022	Sable 0/4 Concassé Non Lavé	9.2	12	20	29	45	69	96	100	100		3.30	0.50	1.4
LABO-2212C01	22/03/2022	Sable 0/4 Concassé Non Lavé	8.6	13	20	31	46	68	97	100	100		3.26	0.50	1.7
LABO-2213C01	29/03/2022	Sable 0/4 Concassé Non Lavé	6.9	13	22	36	52	73	96	100	100		3.08	0.50	0.6
LABO-2214C01	05/04/2022	Sable 0/4 Concassé Non Lavé	8.3	13	21	29	46	65	96	100	100	32	3.29	0.50	1.6
LABO-2215C01	12/04/2022	Sable 0/4 Concassé Non Lavé	7.0	11	18	32	49	72	96	100	100		3.20	0.50	1.7
LABO-2216C01	19/04/2022	Sable 0/4 Concassé Non Lavé	6.8	11	16	23	35	55	90	100	100		3.70	0.50	1.8
LABO-2217C01	26/04/2022	Sable 0/4 Concassé Non Lavé	7.0	12	19	29	47	67	96	100	100		3.30	0.50	1.1
LABO-2218C01	03/05/2022	Sable 0/4 Concassé Non Lavé	5.6	9	15	24	38	62	97	100	100	32	3.55	0.50	1.4
LABO-2219C01	10/05/2022	Sable 0/4 Concassé Non Lavé	9.4	13	22	31	45	65	97	100	100		3.28	0.50	1.4
LABO-2220C01	17/05/2022	Sable 0/4 Concassé Non Lavé	10.7	17	27	38	53	73	97	100	100		2.95	0.50	1.5
LABO-2221C01	24/05/2022	Sable 0/4 Concassé Non Lavé	6.2	10	18	27	41	64	96	100	100		3.45	0.50	2.5
LABO-2222C01	31/05/2022	Sable 0/4 Concassé Non Lavé	7.3	13	20	32	51	73	97	100	100		3.15	0.50	1.5
LABO-2223C01	08/06/2022	Sable 0/4 Concassé Non Lavé	9.7	13	23	34	50	71	96	100	100	31	3.14	0.50	1.3
LABO-2224C01	14/06/2022	Sable 0/4 Concassé Non Lavé	9.0	16	25	36	53	73	97	100	100		3.01	0.50	1.0
LABO-2225C01	21/06/2022	Sable 0/4 Concassé Non Lavé	7.9	14	22	34	51	73	97	100	100		3.09	0.50	1.4

Maximum	10.7	17	27	38	53	73	97	100	100	32	3.70	0.50	2.5
NF+1.25xEcart-types	9.8	15	25	36	53	75	98	100	100		3.50	0.50	2.0
Moyenne Xf	8.0	13	21	31	47	68	96	100	100	32	3.25	0.50	1.5
NF-1.25xEcart-types	6.2	10	17	26	40	62	94	100	100		3.00	0.50	0.9
Minimum	5.6	9	15	23	35	55	90	100	100	31	2.95	0.50	0.6
Ecart-type	1.44	2.0	3.2	4.3	5.4	5.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.200	0.000	0.40
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	3	15	15	15
Coeff.de variation	18.03	15.53	15.58	13.78	11.49	7.79	1.92	0.00	0.00		6.17	0.00	29.98
Catégorie NFP18545/08	a					a	a	a	a				a




**Producteur : TEGRAL SABLIERE DE BALDERSHEIM**

**Granulats : Sable 0/4 Concassé Non Lavé**

Alluvionnaire

Concassé



WIL 11.04.13.361 (c) Arcade 1996,2018

LE LABORATOIRE D. GIRARD  
**TEGRAL S.A.S**  
Route de Bantzenheim  
68390 BALDERSHEIM  
Tél. 03 89 56 52 88  
Fax 03 89 56 46 58